PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-293782

(43)Date of publication of application: 19.10.1992

(51)Int.CI.

C23C 16/50

H01L 21/31

// H01L 21/205

(21)Application number: 03-056733

(71)Applicant: FUJITSU LTD

Accounts to the design of the control of the contro

(22)Date of filing:

20.03,1991

(72)Inventor:

FURUISHI RYOSUKE

WAFUNE HITOMI


YAMAMOTO NAOYUKI

(54) PLASMA CHEMICAL VAPOR DEPOSITION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a hollow frame-shaped substrate holder capable of reducing the stress and strain of a substrate due to the difference in the thermal expansion coefficient when the substrate is heated at the time of forming a thin film on the front and rear of the substrate by plasma CVD with respect to the plasma chemical vapor deposition device, especially, the substrate holder used for the device.

CONSTITUTION: The periphery of a disk substrate 5 to be coated with a thin film is held by a half-split annular holder 11 having a holding groove 12 between two opposed electrodes, and a thin film is deposited and formed on the front and rear of the substrate 5 by this plasma chemical vapor deposition device. In the device, an elastic member of a atress relieving conductive polymer member 14 in contact with the substrate 5, etc., is provided in the holding groove 12 of the holder 11, or a longitudinally aplit groove for reliaving stress is furnished on the bottom of the holding groove,



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公卿書号

特開平4-293782

(43)公開日 平成4年(1992)10月19日

(51) Int.Cl.*		識別配号	庁内整理會身	P I	技術表示箇所
C 2 3 C	16/50		7325-4K	,	
H01L	21/31	С	8518-4M		
# H01L	21/205		7739-4M		

春査開求 未請求 間求項の数2(全 6 頁)

(21) 出數書号	特顧平 9-56733	(71) 出贏人 000005223
		實土理株式会社
(22) 出版日	平成3年(1991)8月20日	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番
		(72) 発明者 古石 充介
		神奈川県川崎市中原区上小田中1016書
		宫士强株式会社内
		(72) 発明者 岩船 仁美
		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番
		宫士温株式会社内
		(72) 発明者 山本 尚之
		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番
		富士通株式会社内
		(74)代理人 弁理士 林 恒▲徳▼


(54) 【殖明の名称】 プラズマ化学気相準複装置

(57) 【要約】

【目的】 本発明はプラズマ化学気相堆積盛度、特に該 装置に用いられる基板ホルダーの構成に関し、プラズマ CVD法により基板の喪裏面に薄膜を成態する際に、基 板加熱による熱態要係数の違いに配因して基板に対する 応力歪みの付加を低減した構成の中空棒状の基板ホルダ ーを得ることを目的とする。

【橋成】 対向配便した二つの電極間に、膵臓を被着すべきディスク基板5の外周を保持情12を有する二分割型からなる円療状の基板ホルダー11により保持し、プラズマCVD法によりディスク基板5の表基面に種膜を堆積形成するプラズマ化学気相堆積強度において、前配円環状の基板ホルダー11の保持溝12内にディスク基板5と接触する店力緩和用の導電性高分子部材14等からなる弾性部材を散けた構成、或いは該保持構の底部に店力緩和用の緩割り溝を設けた構成とする。

本発見のプラズマ化学気団地を設置における 基値ホルダーの第1 実施的を外す要取締新四額



特別平4-293782

(2)

【特許請求の観图】

【防水項1】 真空客相内に対向する二つの電極と、該二つの電極間にその電極面と平行に両面に釋膜を被着すべき基板(5) を設置すべく該基板(5) の外局を保持する保持機(12)を育する中空枠状の基板ホルダー(11)とを傷え、前配真空容器内に導入した原料ガスを前配二つの電差と基板(5) 間で放電してプラズマ化し、その基板(5)の両面に薄膜を堆積形成するプラズマ化学気相塊積萎留において、前配中空枠状の基板ホルダー(11)の保持機(12)内に基板(5)と接触する導電性の弾性部材(14,23)を設けてなることを特徴とするプラズマ化学気相境積装 後。

1

【節求項2】 真空客部内に対向する二つの電極と、該 二つの電極間にその電極面と平行に両面に等膜を被着す べき基板(5) を設置すべく該基板(5) の外周を保持する 保持溝(32)を有する中空枠状の基板ホルダー(31)とを備 え、前配真空客間内に導入した原料ガスを前配二つの電 極と基板(5) 間で放電してプラズマ化し、その基板(5) の両面に釋膜を堆積形成するプラズマ化学気相堆積装置 において、前配中空枠状の基板ホルダー(81)の保持溝(8 2)の底部に、店力観和用の設割り溝(33)を設けてなるこ とを特徴とするプラズマ化学気相堆積載置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は放電を利用して発生させたプラズマを用いて基板圏に対し化学気相増積法(P)asmachemical vapor deposition 法、以下プラズマCVD法と略称)により移腹を形成するプラズマ化学気相増積装置に係り、特に磁気ディスク装置に用いられる磁気ディスクの製造プロセスに使用して好速なプラズマ化学気 30 相増複装置における基板ホルダーの構成に関するものである。

【0002】対向する二つの電極間に中空枠状の基板ホルダーにより保持された基板を配置し、その基板を加熱した状態で岡面にプラズマCVD法により程度を堆積形成する際に、鉄基板と基板ホルダーとの無距强率の強いにより、これら岡者の電気的な接触状態が悪くなったり、また基板に応力が付加されて歪みや破損が生じる傾向がある。このため、そのようなプラズマCVD法により基板の両面に程度や単積形成する際に、鉄基板に応力 40 歪みが付加されない中空枠状の基板ホルダーが必要とされている。

[0003]

【従来の技術】従来、例えば磁気ディスク装置に用いられる磁気ディスクの製造プロセスにおいて、磁性膿が被着されたディスク基板の表裏図にプラズマCVD法によりプラズマ宣合保護験を形成するに用いるプラズマ化学気相域複数優は、図4に示すように真空容器1内にそれぞれ図示しない支持部材により支持された二つの電視2、8が対向限層され、その対向した二つの電便2、2

間に、それら同電極面と平行に図5の平面図で示すように支持具4dを備えた下部保持枠4aと上部保持枠4bとに分割され、かつそれら内局部に保持機4cを設けた円額状の基板ホルダー4の該保持得4cに嵌合した状態に保持された、例えばガラス、またはセラミックからなる円板の表裏面に N1-Pe合金等からなる磁性膜が被着されたディスク基板5が配置されている。

【0004】そして前四真空容器1内を一旦、高真空に排気した後、この真空容器1内に、例えば常塩で固体であるジフェニルエタン(C14H14,ジベルジル)を60~200℃に加熱してその溶融溶液中にアルゴンガス(Ar)をパブリングさせた原料ガスを前配真空容器1内に導入して0.06~3 torrのガス圧に充満させた状態で、前別円環状の基板ホルダー4に保持され、かつ200~300℃に加熱されたディスク基板6に高周波出力電線(即電脈)6より50~500 Wの高周波電力を供給してそれぞれ対向する二つの電極2,3との間で放電させると共に、プラズマを発生させてガス分子を活性化することにより前記ディスク基板6の表裏面に比較的低温でジフェニルエタンを発生させてガス分子を活性化することにより前記ディスク基板6の表裏面に比較的低温でジフェニルエタンをモノマーとして境積した炭素系のプラズマ重合保護膜を形成している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記したようなプラズマCVD法により前記ディスク基板6の表裏面にプラズマ宣合保護護や同時に増積させて成譲する際に、上述したようにプラズマ宣合保護膜の密着性を向上させるために設ディスク基板5を加熱しているため、図5に示すように2分割型の前配円環状の基板ホルダー4における保持滞4にディスク基板5が嵌め込まれた前配下部保持枠44上に対して嵌め合わせた上部保持枠44が、数ディスク基板5と円環状の基板ホルダー4との熱度場份を設定い等により評さ上がった状態となって両者の接触状態が不均一になり、これに起因して前記ディスク基板5の表裏面に対するプラズマ状態が不均一となって均一な原原のプラズマ宣合保護原が得られないという問題があった。

【0006】また、同様に晩歴張係散の大きい前記円票 状の基板ホルダー4からそれに保持されたディスク基板 5に応力が付加されるため歪みが生じたり、その歪みが 過度な場合、或いは特にディスク基板5が翻性に乏しい ガラス基板やセラミック基板等である場合には、それら の基板が破損するという問題も生じていた。

【0007】本発明は上配した従来の問題点に載み、プラズマCVD法により基板の表裏質に釋腐を成膜する際に、酸基板を加熱しても熱節強係數の違いに起因して基板に対する広力歪みの付加を低減した中空枠状の基板ホルダーを用いた新規なプラズマ化学気相準複要便を提供することを目的とするものである。

[8000]

2,8が対向配置され、その対向した二つの電極2,3 50 【崇麗を解決するための手段】本発明は上配した目的を

選成するため、真空存録内に対向する二つの電極と、該 二つの電極間にその電極面と平行に両面に釋膜を被着す べき基板を設置すべく該基板の外周を保持する保持滑を 有する中空枠状の基板ホルダーとを備え、前配真空容器 内に導入した原料ガスを前配二つの電極と基板間で放電 してプラズマ化し、その基板の両面に揮膜を埋積形成す

3

してプラズマ化し、その基根の両面に導度を堆積形成するプラズマ化学気相堆積強度において、前記中空枠状の 基板ホルダーの保持構内に基根と接触する導電性高分子 部材、君しくは導電性ばね部材からなる導電性の弾性部 材を設けた構成とする。

【0008】 史た、真空容器内に対向する二つの電極と、酸二つの電極間にその電極面と平行に関面に薄膜を被着すべき基板を設置すべく酸氢板の外周を保持する保持課を有する中空枠状の基板ホルダーとを備え、前配真空存器内に導入した原料ガスを前記二つの電極と基板間で放電してプラズマ化し、その基板の両面に薄膜を堆積形成するプラズマ化学気相常積度質において、前配中空枠状の基板ホルダーの保持溝の底部に、広力器和用の板割り滑を設けた構成とする。

[0010]

【作用】本発明では、稼襲を成成すべき某板を二つの対 向する電価間に配置する中空枠状の基板ホルダーの保持 清の幅を僅かに広げると共に、その保持構内に基板と接 触するように耐熱性に優れた弾力性を有する導電性高分 子部材、或いは導電性はね部材からなる導電性弾性部材 を設けた構成とし、かかる中空枠状の基板ホルダーによ り基板を保持して、その基板を二つの対向する電極間に 配置し、加熱した状態でプラズマCVD柱により放基板 の表裏面に釋腹を成膜することにより、その基板を嵌合 保持した保持溝の幅を熱膨張を見越して僵かに広幅とし 30 たことと、眩保持機内に設けた耐熱性に優れ、かつ弾力 性を有する導電性高分子部材、並いは導電性ばね部材か らなる緩和機構によって前配基板に対して付加される熱 趣服係数の違いに超因する中空枠状の基根ホルダーから の応力が、著しく低減されて前記基板に否みが生じた り、破損するようなことが解消される。

【0011】また、前配中空枠状の基板ホルダーと基板は均一な電気的接触が維持されるので、プラズマ状態の均一化と、それによって均一な減厚の薄膜を形成することができる。

【0012】 更に、前配中空枠状の基板ホルダーの保持 構の深さを多少限くると共に、その保持機の底部に、応 力緩和用の腰割り標を設けた構成とし、かかる中空枠状 の基板ホルダーにより基板を保持して、その基板を二つ の対向する電弧間に配置し、加熱した状態でプラズマC VD法により改基板の表裏面に薄膜を成膜することによ り、その基板を嵌合保持した保持機の硬さを無態強を見 起して僅か深くしたことと、該保持機の底部に使けた応 力暖和用の脱割り得によって前配基板に対して付加され る際膨陽保販の違いに起因する中空枠状の基板ホルダー からの応力が、著しく低減され、前配基权への張みの付加や、被損の発生が解消されると共に、記中空枠状の基板ホルダーと基板との電気的接触も均一に維持されるので、プラズマ状態の均一化と、それにより度厚の均一な特膜を形成することかできる。

[0013]

【実施例】以下図面を用いて本発明の実施例について詳細に説明する。図1は本発明に係るプラズマ化学気相増 複数度における基板ホルダーの第1実施例を磁気ディス 10 クの製造に用いるディスク基板の基板ホルダーに適用した場合の例で示す更都総新面図である。

【0014】図において、11はプラズマ宣合保護課を接 裏両面に被者すべく被表裏両面にNI-Pe 合金等からなる 磁性膜(図示物略)が被着されたガラス、またはセラミ ック等からなるディスク基板 5 を保持する保持構12をそれぞれ内局部に設けた下部保持枠11aと、その下部保持 枠11a上に保合して一体に組合わせる上部保持枠11bと からなる中空枠状の基板ホルダー、例えばステンレス等 からなる二分割型の円環状の基板ホルダーであり、18は 20 下部保持枠11aに具備した支持具である。

【0015】そして数下部保持や11a及び上部保持や11bの内層部に設けた保持・2はその標を従来の構幅よりも熱壓強を勘乗して僅かに広げると共に、その保持・312内の前配ディスク基板5と接触する部分には、例えばポリ弗化エチレン系の樹脂材であるチフロン等にカーボン、或いは良導電性の金属粉末等を個入した影熱性に優れ、かつ弾力性を有する導電性高分子部材14を設けている。

【0016】このような構成の二分割型の円線状の基板 ホルダー11に前記表塞両面にNi-Fe合金係からなる磁性 襲(図示情略)を被着したディスク基板5を保持し、酸 ディスク基板5を提来と同様なプラズマ化学気相単積盛 置内の二つの対向する電機間に配置し、プラズマCVD 独により加熱した状態の酸ディスク基板6の表裏面に例 たば従来と同様にプラズマ重合保護機を成譲することに より、その成膜中に前配ディスク基板6に対して付加さ れる熱膨張係数の違いに超因する円環状の基板ホルダー 11からの熱膨張による応力は、そのディスク基板6を 分保持した保持溝12の僅かな広幅化と、酸保持槽12内に 酸けた前配耐熱性に優れ、かつ導力性を有する導電性を 分子部材14によって吸収緩和されて着しく低減され、前 配ディスク基板6に歪みを生じさせたり、酸ディスク基 板5を破損させるようなこともなくなる。

【0017】その上、前記円環状の基板ホルダー11とディスク基板5との電気的な接触も前記弾力性を有する零電性高分子部材14の介在により均一に維持されるので、成膜中のプラズマ状態の均一化と、それによって均一な膜厚のプラズマ重合保護膜を形成することができる。

力要和用の縦割り得によって前配基板に対して付加され 【0018】また、図2は本発明に係るプラズマ化学気 る緊膨環保数の違いに起因する中空枠状の基板ホルダー 50 相堆積装置における基板ホルダーの第2実施例を磁気デ (4)

特随平4-293782

5

ィスクの製造に用いるディスク基板の基板ホルダーに強 用した場合の例で示す要部を断面図であり、図1と同等 部分には同一符号を付している。

【0019】この図で示す実施例が図1のそれと異なる 点は、例えばステンレス等からなる二分割型の円環状の 基板ホルダー21における下部保持枠21a 及び上部保持枠 216の内局部に設けた保持構22内の前配ディスク基板5 と接触する部分に、例えば多数の良導電性の金属ばね部 村23を列設したことである。

ホルダー21に前記会裏両面にNI-Pe合金等からなる磁性 膜(図示省略)を被着したガラス、またはセラミック等 からなるディスク基板6を保持し、設ディスク基板5を 従来と同様なプラズマCVD法により加熱した状態の鉄 ディスク基板 5 の表裏面にプラズマ重合保護膜を成膜す ることにより、その成蹊中に前配ディスク基板5に対し て付加される熱壓張係数の違いに起因する円葉状の基根 ホルダー21からの熱塵襞による応力は、そのディスク基 板5を嵌合保持した保持講22の僅かな広幅化と、疎保特 構22内に列設した前記多数の及導電性の金属ばね部材29 20 な効果が得られる。 によって吸収履和されて著しく低減することができる。

【0021】従って、図1による実施例と同様に前記デ ィスク基板5に歪みを生じさせたり、酸ディスク基板5 を破損させる問題が解消すると共に、前配円環状の基板 ホルダー21とディスク基板5との電気的な接触も前記員 導電性の会構ばね部材23の介在により均一に維持され、 成膜中のプラズマ状盤の均一化と、それによって均一な 膜厚のプラズマ重合保護膜を形成することができる。

【0022】更に、図3は本発明に係るプラズマ化学気 相準積益性における基板ホルダーの第3実施例を磁気デ 80 ィスクの製造に用いるディスク基板の基板ホルダーに適 用した場合の例で示す要部統断面図であり、図1、図2 と同等部分には同一符号を付している。

【0023】この図で示す実施例が図1、図2のそれと 異なる点は、例えばステンレス等からなる二分割型の円 **様状の基板ホルダー31におけるディスク基板5を嵌合保** 持する下部保持枠81m 及び上部保持枠31b の内周部に設 けた保持講32の深さを熱塵寝を見越して僅かに探くし、 その保持第32の底部に広力腰和用の設制り第39を設け、 この経割り講33によって前配基板ホルダー31が熱塵養し 40 た際に、破保持得32の情報が拡がり易くしたことであ ă.

【0024】このような構成の二分割型の円環状の基板 ホルダー31に前配表裏両面にNi-Pe合金等からなる磁性 膜(図示省略)を被着したガラス、またはセラミック等 からなるディスク基板 5 を保持し、餃ディスク基板 5 を **従来と同様なプラズマCVD社により加熱した状態の骸** ディスク基板5の表裏面にプラズマ重合保護膜を成膜す ることにより、その成蹊中に前配ディスク基板5に対し で付加される熱塵張係敷の違いに起因する円環状の基板 50 ける基板ホルダーの第2実施例を磁気ディスクの製造に

ホルダー31からの無慮憂による応力は、そのディスク基 板5を嵌合保持した保持構32の探さを僅かに探くしたこ とと、破保持溝32の幅が底部に設けた応力緩和用の緩割 り得38により払がることにより吸収緩和されて著しく低 減することができる。

【0025】従って、図1、図2による実施例と同様に 前配ディスク基板 5 に歪みを生じさせたり、鉄ディスク 基板 5 を破損させる問題が解消すると共に、前配円限状 の基板ホルダー31とディスク基板 5 との電気的な接触も 【0020】このような構成の二分割数の円無状の基板 10 均一に維持され、成既中のプラズマ状態の均一化と、そ れにより均一な誤厚のプラズマ重合保護膜を形成するこ とができる。

> 【0026】なお、以上の実施例ではプラズマ化学気相 **堆積装量における両面成農用の中空枠状の基根ホルダー** として、磁気ディスクの製造に用いるディスク基板を対 象とした二分割型の円環状の基板ホルダーに適用した場 合の例で説明したが、本発明はそのような例に歴定され るものではなく、必要に応じて二分割型の矩形、正方形 等の中空観撃枠状の基板ホルダーに用いた場合にも同様

[0027]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 に係るプラズマ化学気和堆積装置によれば、二つの電框 間にその電極間と平行に両面に釋載を被着すべき基板を 外周で保持する中空枠状の基板ホルダーにおける酸基板 と接触する保持満内に導電性高分子部材、若しくは導電 性ばね節材からなる導動性の弾性部材を設けた構成、成 いは該保持漢の底部に応力量和用の撤割り牌を設けた構 成とすることにより、酸中空枠状の基板ホルダーを用い て加熱した基板の設高面にプラズマCVD技により稀膜 を形成した際に、霊板に対する熱膨張係数の違いに超因 する中空枠状の基板ホルダーからの熱膨張による応力 が、該基板を保持した保持病内の前配導電性の弾性部材 や腕割り溝により吸収緩和されて着しく低減され、前記 基板への歪みの付加や、酸基板を破損させることが解析 すると共に、中空枠状の基板ホルダーと基板との電気的 接触も均一に維持され、成蹊中のプラズマ状態の均一化 と、それにより均一な厳厚の薄膜を形成することができ る等、実用上優れた効果が発揮される。

【0028】従って、金属基板以外の、特にガラス基板 やセラミック基板等の額性に乏しい基板の表面、違いは 表裏面にプラズマCVD法により帯膜を形成するのに連 用して極めて効果的である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るプラズマ化学気相端積盤度にお ける基板ホルダーの第1実施例を磁気ディスクの製造に 用いるディスク基板の基板ホルダーに適用した場合の例 で示す要都報節面図である。

【図2】 本発明に係るプラズマ化学気相増積益量にお

(5)

特開平4-293782

用いるディスク基板の基板ホルダーに適用した場合の例で示す要都縦断面図である。


【図3】 本発明に係るプラズマ化学気相様積装置における基板ホルダーの第3実施例を磁気ディスクの製造に用いるディスク基板の基板ホルダーに適用した場合の例で示す要部縦断両図である。

【図4】 従来のプラズマ化学気相維積整度を説明する ための機路構成図である。

【図 5】 使来のプラズマ化学気相増積基値に用いる基 根ホルダーを説明するための平面図である。


[**[5**] 1]

本機関のプリズマ化学気格型建設製における 基系中ルグーの第1英語例を示す要引機制度制



【图4】

健康のブラズマ化学気和技術的報告及例を基準体征収定



【符号の説明】

5 ディスク基板

11, 21, 31 円標状の基板ホルダー

8

11a, 21a, 31a 下部保持幹

11b, 21b, 31b 上部保持中

12, 22, 32 保持病

13 支持具


14 導電性高分子部材

28 金属ばね部材

10 33 殿割り滑


[図2]

本年間のプラギマ化学系指導を設置に対ける 基準マルダーの単3女式例を示す要形成的質素



【图 5】

党主のプラズマ化学気候地震拡張に定いる 基級ホルダーを抵得する平面質



(6)

特別平4-293782

[図3]

本度項のプラスマ化学試修位配施製における 基値ホルダーの第8実施的を糸す契約協議国際

